



Bona Mega

Bona[®]



Bona Mega

A Mega egy egykomponensű vízbázisú 100% poliuretán lakk kifejezetten a nagy terhelésnek kitett intézményi vagy otthoni környezetben lévő fapadlók felületkezelésére. Minthogy a kötés a levegő oxigéntartalmával kölcsönhatásban történik, a Mega kopásállósága megfelel egy kétkomponensű felületkezelő anyagénak anélkül, hogy keverést igényelne. A vízbázisú rendszerek minden előnyével rendelkezik és kevesebb, mint 5% oldószert tartalmaz.



Előnyei

- Könnyen használható – 1 komponensű felhasználóbarát tulajdonságokkal
- Magas kopásállóság és karcállóság
- Nagyon jó kémiai ellenállóképesség

Technikai Adatok

Lakk típusa:	Egykomponensű vízbázisú 100% poliuretán oxigén hatására térháló-sodó felületkezelő anyag
Szárazanyag tartalom:	Kb. 32%
Viszkozitás:	Kb. 17 mp. (25°C FC4)
pH-érték:	Kb. 7.8
Kopásállóság:	Kb. 5 mg/100 fordulat (SIS 923509)
Fényesség (60° beesési szög):	Fényes: kb. 90, Selyemfényű: 45–50, Matt: 25–30
Keverési arány:	Egykomponensű
Száradási idő:	2½–3 óra 20°C-on / 60% relatív páratartalom mellett
Felhordó eszközök:	lakkozó henger, lakkozó ecset/kefe,
Anyagszükséglet:	8–10 m ² /liter (100–120g/m ²) rétegenként
Veszélyességi besorolás:	Nem veszélyes áru
Tárolhatósági idő:	Bontatlan csomagolásban a gyártástól számítva legalább 1 év
Tárolás / szállítás:	A tárolás és szállítás ideje alatt a hőmérséklet nem eshet 5°C alá, illetve nem emelkedhet 25°C fölé
Hulladék eltávolítása:	A hulladékot és az üres tartályokat a helyi szabályoknak megfelelően kell kezelni
Kiszerezés:	3 X 5 liter (44 doboz raklaponként) 10 X 1 liter (50 doboz raklaponként)